

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ



ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

до +40°C

от +5°C

ОПИСАНИЕ

- Отличная адгезия к большинству строительных материалов (керамике, керамограниту, дереву, изделиям из древесных волокон, стеклу, фарфору, резине, пластику, металлу, бетону и изделий из бетона.).
- Быстросохнущий.
- Легко заполняет щели и швы, не дает усадки.
- Содержит антигрибковые добавки.
- Высокая устойчивость к воздействию атмосферных условий и старению. При воздействии дождя, снега, резкого изменения температуры или УФ-излучения не происходит никаких изменений.
- Эластичен.
- Высокая долговечность, не трескается и не рассыпается в пределах экстремальных температур.
- Не имеет запаха.
- Не вызывает коррозию у металлов.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Герметизация швов и соединений деталей и механизмов при общестроительных работах;
- Герметизация и уплотнение швов, душевых кабин, ванн и кафеля, моек и раковин;
- Герметизация в системах канализации и водоснабжения труб и соединений ПВХ;
- Установка оконных и дверных конструкций;
- Остекление и уплотнение соединений в теплицах и зимних садах.

СВОЙСТВА

- Не содержит уксусной кислоты;
- Не имеет запаха;
- Не вызывает коррозию с цветными металлами;
- Отличная адгезия к большинству материалов: к стеклу, керамике, фарфору, дереву, фанере, резине, гипсокартону, пластику, поликарбонату, металлу и другим поверхностям;
- Быстросохнущий;
- Не подвержен воздействию плесени и грибка;
- Стойкость к воздействию атмосферных условий (дождь, холод, УФ-излучение);
- Долговечен.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Поверхности предварительно должны быть очищены и обезжирены.
2. Старый герметик (если есть) удалить механическим путем.
3. Обрезать наконечник картриджа, привинтить насадку.
4. Срезать кончик насадки под углом 45 градусов в соответствии с требуемой шириной шва.
5. С помощью строительного пистолета равномерно, без пустот заполнить шов герметиком.
6. Герметик необходимо распределить влажным шпателем в течение 5 мин после нанесения.



для
САНТЕХНИКИ



для
МОНТАЖА ТРУБ



НЕ ВЫЗЫВАЕТ
КОРРОЗИИ
У МЕТАЛЛОВ



СТОЙКИЙ
К ВОДЕ



СТОЙКИЙ
К УФ ЛУЧАМ

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Основа	Силиконовый герметик
Температура использования	от +5°C до + 40°C
Термостойкость шва	от -50°C до + 180°C
Время образования пов. пленки	9 - 15 минут*
Время полной вулканизации	24 часа
Растяжение	400 - 450%
Плотность	0,92 - 0,94 г/см3
Твердость по Шору	15 - 20 А

*в зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха

СОСТАВ

Силиконовый компонент, диоксид кремния, катализатор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу – промыть водой с мылом. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь – срочно обратиться к врачу. Беречь от детей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в ненарушенной упаковке при температуре от -5°C до +25°C. После истечения срока годности потребитель в состоянии сам проверить пригодность герметика к дальнейшему использованию. При правильных условиях хранения товаром можно пользоваться и по истечении срока годности. В случае самостоятельной проверки необходимо протестировать герметик на выход из тубы, вулканизацию и другие свойства. При положительных тестах продукт допускается использовать по назначению без каких-либо ограничений.

ПРОИЗВЕДЕНО

Произведено в Китае.

По заказу ООО «МАРКОНФЛЕКС» 196128, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д. 19, корп. 1, лит. А, пом. 27-Н, офис 8.
тел.: +7 (812) 648-17-55 www.marconflex.ru info@m-fl.ru

(812) 648-17-55

www.marconflex.ru

info@m-fl.ru



Санкт-Петербург
(812) 648-17-55

Москва
(499) 444-83-85

Новосибирск
(383) 388-68-04

Владивосток
(423) 202-66-13