

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ



ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

до +35°C

от +5°C

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для заполнения трещин, швов, герметизации стыков в металле, гипсокартоне, древесине, кирпичной кладке, бетоне, камне, штукатурке и др., а также для герметизации оконных и дверных коробок, подоконников, лестниц, в т.ч. поверх монтажной пены; герметизации фальцевой кровли, воздуховода, стыков, трещин, отверстий и т.д.

СВОЙСТВА

- Нетоксичен, экологичен, пожаровзрывобезопасен;
- Устойчив к резким перепадам температур и ультрафиолетовому излучению;
- Устойчив к воздействию чистящих и моющих средств;
- Химически нейтральный, не вызывает коррозию;
- Стоек к плесени и грибку, не желтеет с течением времени;
- Возможна поверхностная окраска и оштукатуривание;
- Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности;
- Герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности;
- Высокая эластичность и деформационная подвижность;
- Широкий температурный диапазон эксплуатации, от -40 градусов, до +80 градусов.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Наносить на сухие и при необходимости обезжиренные поверхности, предварительно очищенные от пыли и загрязнений.
2. Работы производить при температуре от +5 °C до +35 °C, включая температуру основания.
3. Навинтить на резьбу прилагаемый в комплекте носик и обрезать его под углом 45°. Наносим герметик.
4. Полученный шов выравниваем шпателем, смоченным в мыльном растворе.
5. По окончании работ излишки герметика удалить влажной ветошью или шпателем.
6. Внимание! Не рекомендуется применять в местах постоянного контакта с водой, а также поверх силикона.



ВОЗМОЖНА
ОКРАСКА



СТОЙКИЙ
К УФ ЛУЧАМ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБРАБОТКИ



НЕ ВЫЗЫВАЕТ
КОРРОЗИИ
У МЕТАЛЛОВ

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Основа	Акриловая эмульсия
Температура использования	от +5 °С до +35 °С
Температурная эксплуатация шва	от -40 °С до +80 °С
Время начального высыхания	1 час*
Время затвердевания	24 часа (при толщине слоя 1-2 мм)
Полная полимеризация слоя в 4 мм	3 суток
Плотность	1,5 ± 0,01 г/см ³
Твердость по Шору	от 50 А

*в зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха

СОСТАВ

Акриловая эмульсия, наполнители, модифицирующие добавки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Держать в недоступном для детей месте. При работе с герметиком использовать перчатки. Не допускать попадания в глаза. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызвать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Загрязнённые герметиком инструменты, руки промыть водой.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в ненарушенной упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С. Хранить в сухих, крытых, проветриваемых помещениях в плотно закрытой таре. Допустимо кратковременное замораживание до -15 °С без потери клеящих свойств при транспортировке. Размораживают при комнатной температуре до полного оттаивания.

ПРОИЗВЕДЕНО

Произведено в Китае.

По заказу ООО «МАРКОНФЛЕКС» 196128, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д. 19, корп. 1, лит. А, пом. 27-Н, офис 8.
тел.: +7 (812) 648-17-55 www.marconflex.ru info@m-fl.ru

(812) 648-17-55
www.marconflex.ru
info@m-fl.ru



Санкт-Петербург
(812) 648-17-55

Москва
(499) 444-83-85

Новосибирск
(383) 388-68-04

Владивосток
(423) 202-66-13